CT 72

Tencuială decorativă silicatică, cu aspect de "praf de piatră", granulație 1,5 și 2,5 mm

Tencuială decorativă în strat subțire pentru interior și exterior

CARACTERISTICI

- disponibilă în 211 culori
- gata preparată
- permeabilă la vaporii de apă
- hidrofobă
- rezistentă la condiții atmosferice

DOMENII DE UTILIZARE

Tencuiala Ceresit CT 72 este utilizată la realizarea straturilor subțiri de tencuială pe suprafețe de beton, tencuieli tradiționale, ipsos și plăci aglomerate, plăci din ipsos armat cu fibre etc. Recomandăm aplicarea tencuielii Ceresit CT 72 ca tencuială pentru fațadele a căror izolație termică este realizată cu ajutorul unui sistem de termoizolație cu plăci de vată minerală. Ceresit CT 72 se recomandă pentru zonele în care este necesară asigurarea permeabilității la vapori. Ceresit CT 72 se recomandă la fațadele clădirilor vechi ce trebuie renovate. Ceresit CT 72 este disponibilă într-o gamă largă de culori, cu toate acestea în cazul culorilor închise sau intense (indice de reflexie < 30%) se recomandă aplicarea produsului pe suprafețe mici, de ex. detalii arhitectonice.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Ceresit CT 72 se aplică pe suprafețe suport netede, cu capacitate portantă, uscate și curate, fără urme de grăsime, bitum, praf sau alte substanțe care ar putea împiedica aderența:

- Tencuieli pe bază de ciment, ciment-var (cu o vechime mai mare de 3 zile), beton (cu o vechime mai mare de 3 zile, umiditate 4%), amorsate cu vopsea grund Ceresit CT 15,
- Straturi protejate cu plasă din fibră de sticlă, lipite cu mortar Ceresit CT 85 (cu o vechime mai mare de 3 zile), amorsate cu vopsea grund Ceresit CT 15;
- Suprafețe din gips (doar în interiorul clădirilor) cu umiditate mai mică de 1%, grunduite întâi cu Ceresit CT 17 și amorsate apoi cu vopsea grund Ceresit CT 15;
- Plăci aglomerate, din gips și gips-carton (doar în interiorul clădirilor), fixate conform recomandărilor producătorului, grunduite mai întâi cu Ceresit CT 17 și amorsate apoi cu vopsea grund Ceresit CT 15;
- Straturi de zugrăveală cu aderență bună la suprafața suport (doar în interiorul clădirilor), amorsate cu vopsea grund Ceresit CT 15.

Suprafețele suport cu denivelări și defecțiuni trebuie nivelate și reparate înainte de aplicarea produsului. În cazul tencuielilor tradiționale și al suprafețelor suport din beton se va folosi Ceresit CT 85. Murdăria, straturile cu rezistență scăzută sau straturile de vopsele, de var și de adeziv trebuie înlăturate. Suprafețele suport absorbante vor fi grunduite cu Ceresit CT 17 și vopsite după minimum 4 ore cu Ceresit CT 15. Se recomandă folosirea vopsea grund Ceresit CT 15 având o culoare apropiată de cea a tencuielii. Stratul de tencuială Ceresit CT 72 se poate aplica numai după uscarea completă a vopselei grund Ceresit CT 15.
Umiditatea suprafeței suport poate determina distrugerea tencuielii, de aceea se recomandă asigurarea etanșării corespunzătoare în încăperile expuse la umezeală.

MOD DE APLICARE

Întregul conținut al recipientului se va amesteca cu atenție. Dacă este necesar se poate adapta consistența materialului la condițiile de aplicare prin adăugarea unei cantități mici de apă și prin amestecare. Nu se vor folosi instrumente și recipiente ruginite.
Ceresit CT 72 se aplică într-un strat la grosimea granulelor, cu ajutorul unei gletiere ținute în poziție oblică. Atunci când

materialul nu se mai lipește de gletieră se nivelează stratul aplicat cu ajutorul unei driște din plastic.

Nu stropiți tencuiala cu apă!

Lucrați fără întrerupere pe o singură suprafață folosind material cu aceeași consistență. În cazul în care este necesar să întrerupeți lucrările, lipiți o fâșie de bandă adezivă care să delimiteze suprafața respectivă, aplicați tencuiala, nivelați și apoi îndepărtați banda adezivă. După întrerupere continuați din locul astfel delimitat (marginea tencuielii aplicate anterior poate fi protejată cu bandă autoadezivă).

Sculele se spală cu apă, iar resturile întărite se îndepărtează mecanic. Renovarea tencuielii se realizează cu vopsea silicatică Ceresit CT 54 și cu vopsea silicon Ceresit CT 48.

Notă:

Lucrările trebuie efectuate într-un mediu uscat, la temperaturi ale aerului și suprafeței cuprinse între +5°C și +25°C și umiditatea relativă a aerului mai mică de 80%. Datele tehnice au fost obținute la temperatura de +20°C și umiditatea relativă a aerului de 60%. În alte condiții este posibil ca produsul să se întărească mai repede sau mai lent.

Nu amestecați produsul cu alte tencuieli, pigmenți, rășini și mortare. Încăperea în care se aplică produsul trebuie aerisită pentru ca mirosul acestuia să dispară. În cazul în care produsul intră în contact cu ochii, clătiți cu multă apă și consultați medicul. Acest produs nu se va lăsa la îndemâna copiilor.

RECOMANDĂRI

Nu aplicați produsul pe zone expuse razelor soarelui și preveniți uscarea prematură a tencuielii. Suprafața tencuită trebuie protejată de ploaie până la uscarea completă. Se recomandă montarea unor folii protectoare peste schele. Deoarece adaosurile minerale pot determina diferențe de culoare, suprafețele se vor tencui cu materiale având înscris pe ambalaj același număr de lot. Ambalajul desfăcut trebuie închis cu grijă, iar conținutul său trebuie folosit cât mai curând posibil. Fișa tehnică determină domeniul de utilizare a materialului și modul de aplicare, dar nu poate înlocui prelucrarea de către profesioniști. Aplicarea se va efectua cu respectarea principiilor de siguranță în realizarea construcțiilor. Producătorul garantează calitatea produsului, cu toate acestea condițiile și modalitatea de aplicare se află în afara sferei sale de influență. În cazul în care apar dubii se vor efectua teste. Prin apariția acestei fișe tehnice toate cele anterioare își pierd valabilitatea.

CE	
1488	
HENKEL ROMÂNIA S.R.L., Str. Ioniță Vornicul nr. 1-7, sector 2, 020325, București, România	
08, 09, 10, 13	
00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00426, 00427, 00428, 00429, 00430, 00436, 00262, 00462	
ETA 09/0014, 09/0097, 10/0228, 09/0095, 09/0096, 09/0026, 09/0360, 08/0309, 10/0229, 08/0308, 09/0137, 09/0037	
Ceresit Ceretherm **Classic, Wool Classic, Popular, Premium, Wool**	
Sistemul Compozit pentru Izolare Termică Exterioară	
EN 15824:2010 Tencuială pentru exterior pe bază de lianți organici	
Permeabilitate la vapori de apă:	**V 2**
Absorbție apă:	**W 2**
Aderență:	**0,6 MPa**
Durabiliate:	**NPD**
Conductivitate termică:	λ **=0,61W/(m*K)**
Reacție la foc:	**clasa euro F**

DEPOZITARE

6 luni de la data fabricației, dacă este depozitat în mediu uscat și în ambalajul original.

A se feri de îngheț și de expunere directă la razele soarelui!

AMBALARE

Găleți din plastic de 25 kg.

DATE TEHNICE

Bază:	dispersie apoasă de silicat de potasiu și rășini acrilice cu umpluturi minerale și pigmenți
Densitate:	1,7 kg/ddm³
Temperatură de utilizare:	de la +5°C până la +25°C
Timp de uscare:	aprox. 15 min.
Rezistență la ploaie:	de la 24 la 48 de ore, în funcție de temperatură
Consum orientativ:	
CT 72 granule 1,5 mm	de la 2,1 la 2,5 kg/m²
CT 72 granule 2,5 mm	de la 3,8 la 4 kg/m²
pH:	9-10
Rezistență la difuzia vaporilor:	Sd: 0,142 m
Permeabilitate la apă:	W=0,12 kg/ m² x h0,5
Absorbția de apă la 24 h:	> 9%
Aderență la suport:	> 0,5 N/m²

Constanta performanței pentru produsul Ceresit CT 72 s-a efectuat având ca referință standardul SR EN 15824:2009. Produsul este parte componentă în sistemele Ceresit Ceretherm Classic, Popular, Premium, Impactum, Universal EPS, Universal XPS, Universal MW, sisteme la care evaluarea și verificarea constantei performanței a fost efectuată având ca referință ETAG 04.